

SUPER - LACKLEIM 308

Domenii de utilizare

- încheierea sipcilor ornamentale, a lemnului și a materialelor pe bază de lemn pe lacuri DD, pe suprafețe poliesterice, pe lacuri SH, lacuri pe bază de apă, lacuri nitro, pe suprafețe melaminice și pe suprafețe DKS
 - încheieri de corpuri cu suprafețe melaminate sau lăcuite
- Încheierile pe suprafețe lăcuite cu lacuri pe bază de apă este dependentă de formula lacului .

Avantaje:

- lac într-o singură componentă
- nu necesită amestecare
- adeziune excelentă, fără a necesita o slefuire anterioară încheierii
- valori ale rezistenței peste 10 N/mm² - conf. DIN /EN 205
- se poate prelucra și prin rezervoare sub presiune
- stabilitate bună la umiditate
- film de adeziv elastic și care protejează scule

Proprietățile adezivului :

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Baza | dispersia rășinii sintetice |
| • Densitate | cca. 1,06 g / cm ³ |
| • Culoare adeziv | alb |
| • Valoare pH | cca. 7,5 |
| • Vâscozitate la 20 ⁰ C
(Brookfield RVT Sp. 6 / 20 rot / min.) | 12.000 +/- 3.000 mPa.s |
| • Consistență | vâscozitate medie |
| • Punctul de alb | + 5 ⁰ C |
| • Timp deschis | 6 - 8 min. |
| • Inscripționarea | nu este necesară |

Prelucrare :

La încheierea pe suprafețe lăcuite și pe suprafețe sintetice una din suprafețele de încheiat trebuie să fie absorbantă.

Materialele care urmează a fi încheiate trebuiesc să fie desprăfuite, fără pete de ulei sau grăsimi, și uscate.

Posibilitatea încheierii celor două suprafețe trebuie încercată .

Temperatura optimă de prelucrare 18-20⁰ C .

Atât materialul de încheiat cât și adezivul trebuie să nu aibă o temperatură sub + 10⁰ C.

- Consum specific cca. 150 g / m²

Aplicarea se face prin pensulare, cu spatula, cu dispozitive de aplicare prin duze sau direct din sticla de şpriţuire.

- **Timp deschis la 20 °C** 6 - 8 min.

Se indică încheierea cât timp adezivul este încă umed, pentru a obţine o încheiere bună.

- **Timp de presare :**

La îmbinări lemn /lemn de cca. 15 min.

Dacă una din suprafeţele de încheiat nu este absorbantă, procesul de polimerizare este încetinit considerabil. Timp exact de polimerizare se pot obţine prin încercări proprii.

O preîncălzire a uneia dintre suprafeţele de încheiat accelerează polimerizarea.

- **Timpul de completare al polimerizării** 2- 3 ore.

Curăţirea :

Curăţirea maşinii sau a dispozitivelor de aplicare se face cu apă caldă.

Modul de prezentare :

- **SUPER - LACKLEIM 308** găleată plastic de 28 kg.

Depozitare:

Se poate depozita la 20° C cca. 9 luni în ambalaj închis original.

Adezivul trebuie ferit de îngheţ şi nu trebuie depozitat la peste + 40°C.

**SERVICE-UL NOSTRU DE CONSULTANŢĂ TEHNICĂ VĂ STĂ
ORICÂND LA DISPOZIŢIE.**