

Supracraft PUR 566

Masă monocomponentă pentru încleiat și etanșat, de elasticitate permanentă și cu priză rapidă, pe bază de poliuretan.

Întărirea se realizează prin reacția cu umiditatea aerului.

Domenii de utilizare:

- Încleiere suporturi metalici în domeniul podelelor duble
- Încleiere și etanșare metale, table lăcuite, lemn și materiale sintetice, piatră naturală, clincher, ceramică, zidărie, beton etc.

Avantaje:

- Sistem clei monocomponentă – nu se produc erori de amestecare
- Acoperibil cu sistemele uzuale de lacuri
- Necoroziv
- Împiedică vibrațiile
- Permanent elastic

Proprietățile produsului:

- Baza poliuretan
- Densitate la 20°C circa 1,23 – 1,27 g/cm³, în funcție de culoare
- Culori: KLEIBERIT Supracraft PUR 566.0 – gri
KLEIBERIT Supracraft PUR 566.5 – albă
KLEIBERIT Supracraft PUR 566.6 - neagră
- Stabilitate: bună
- Timpul de formare a peliculei superficiale: circa 1 oră (depinde de condițiile climatice)
- Duritatea DIN 53505 (la 28 zile, 23°C și 50% umiditate rel. a aerului) circa 40 Shore A
- Rezistența la tracțiune (53504) circa 1,8 N/mm²
- Întinderea (alungirea) la rupere (DIN 53505) >600%
- Rezistența la rupere > 5 N/mm
- Temperatura de prelucrare + 5°C până la +35°C
- Stabilitate la temperatură în stare întărită: - 40°C până la + 90°C (pe termen scurt până la + 120°C)
- Viteza de întărire:
23°C/50% umid. rel. a aerului: circa 3 mm în 24 ore
10°C/50% umid. rel. a aerului: circa 2 mm în 24 ore
- Marcare: nu este obligatorie conf. GefStoffV; conține izocianati (vezi fișa de protecția muncii)
- Stabilitate chimică:
pe termen lung: în apă, apă de mare, apă calcaroasă, ape reziduale publice, substanțe de curățare apoase, acizi slabi și leșii slabe
pe termen scurt: în benzină, spirt, uleiuri minerale, grăsimi și uleiuri vegetale și animale deloc sau pe termen scurt:
în solvenți sau acizi organici, în leșii concentrate și acizi minerali concentrați, alcool, diluanți de lacuri

Prezentele date au caracter informativ pentru utilizarea de KLEIBERIT Supracraft PUR 566 si nu implică nici un fel de responsabilitate.

Prelucrarea:

Prelucrarea se realizează u pistoale manuale sau cu aer comprimat.

Din pungă

Punga se introduce în aparatul de prelucrat și se taie puțin sub bridă.
Pistolul se închide și se începe procesul de eliberare a substanței.

Din cartușul de aluminiu

Capacul bordurat al cartușului se împinge cu ajutorul unei șurubelnițe sau a unui instrument asemănător, se rupe/penetreză complet membrana protectoare din filetul cartușului, vârful de plastic se taie oblic în mod corespunzător (în funcție de lățimea dorită a rostului) și se înșurubează pe cartuș.

Atenție!

Cartușele și pungile începute trebuie utilizate pe cât posibil încă în aceeași zi, altfel conținutul se întărește.

Părțile de încheiat trebuie să fie curățate de praf și degresate. Se recomandă curățarea suprafețelor de încheiat cu agentul de curățare KLEIBERIT Reiniger C 820.0 sau cu acetonă. (Este desigur necesară stabilitatea substratului la acești agenți de curățare).

KLEIBERIT Supracraft PUR 566 se va aplica pe o singură parte, eventual se va întinde cu un șpaclu de lemn în cadrul timpului de formare a peliculei superioare, părțile de încheiat se îmbină și după caz se fixează.

Curățirea:

Masa de adeziv ieșită/scăpată din îmbinare poate fi îndepărtată înainte de priză/în stare neîntărită cu agentul de curățare KLEIBERIT Reiniger C 820 sau cu acetonă. Masa întărită poate fi îndepărtată numai mecanic.

Modul de prezentare:

KLEIBERIT Supracraft PUR 566

Bax cu 12 cartușe de câte 310 ml

Bax cu 20 pungi de câte 600 ml

KLEIBERIT Reiniger C 820

Bax cu 12 sticle de tablă de câte 900 ml

Depozitare:

Se poate depozita/păstra în ambalajul nedesfăcut timp de minim 12 luni.

Se depozitează în spații răcoroase și uscate la temperaturi între +10°C și +25°C.

Stadiul/versiunea aw 0699; înlocuiește execuțiile anterioare.

Eliminarea adezivilor și ambalajelor		Service:
Resturi întărite de adeziv	HMD = locuri de depozitare a deșeurilor menajere	Service-ul nostru tehnic vă stă la dispoziție permanent. Datele noastre se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre; datele nu reprezintă însă o asigurare referitoare la proprietățile produsului și nu stau la baza unei relații juridice contractuale. Testați dacă produsul se pretează scopurilor Dvs. Asigurarea unei garanții care depășește valoarea produsului nu decurge din prezentele indicații, și nici din utilizarea service-ului nostru disponibil gratuit.
Cod deșeu 55906	HMV = Incinerare deșeuri menajere	
Ambalajele noastre sunt confecționate din materiale reciclabile. Ambalajele bine golite pot fi reciclate.		