

PUR SUPRACON 568

PUR SUPRACON 568 este un adeziv universal extrem de rapid și rezistent pe bază de polyuretan. Rezistența sa la umiditate corespunde clasei de calitate D4 conf. DIN EN 204 iar rezistența la temperatură este conf. WATT ' 91

Este de culoare bej deschis cu capacitate de umplere a fugurilor și crăpăturilor. Fugul încheierii este elastic și amortizează vibrațiile; deasemenea are rezistență bună la îmbătrânire , la acțiunea UV și la intemperii. Este un adeziv fără solvent , nu este corosiv și din pct.de vedere al mirosului este neutral.

Domenii de utilizare:

Lipiri , fixări , reparații și montaje care necesită o rezistență inițială foarte bună , de expl. : construcția de ferestre , uși și scări , amenajări interioare , lucrări de dulgherie , la lucrări tehnice în domeniul instalațiilor sanitare , de încălzire sau de climă , construcții metalice sau acustice.

Adezivul are o aderență excelentă pe aproape toate materialele de construcții expl. : lemn , materiale lemnoase , beton , zidărie , tencuială , ciment , ceramică , marmură , piatră , PVC dur , styropor , polyuretan și multe metale (cupru , inox , aluminiu).

Nu se poate folosi pe polyetenă , silikon , grăsimi ș.a.

Pregătirea suprafețelor

Suprafețele care urmează a fi încheiate trebuiesc să fie curățate , degresate și uscate .

Prelucrare:

- Aplicarea se face prin apăsare cu ajutorul pistolului cu aer comprimat sau pistolului mecanic sau simplu manual .
- Adezivul se aplică pe o singură suprafață , apoi se întinde uniform
- Prin adaus dorit de umiditate (stropire fină de apa de cca. 20 g /mp.) sau prin temperaturi ridicate se poate accelera procesul de gelifiere.
- Suprafețele care urmează a se încheia trebuiesc păsuite și presate pe perioada timpului deschis. (min. 15 min.)

Formatizarea respectiv tăierea la dimensiunea finală se poate face după 30 min. de la încheiere

Proprietățile adezivului:

- Temp. de lucru + 5 grad. C până la + 30 grad.C
- Aplicarea sub formă de fagure, punctual sau pe întreaga suprafață

- Consum specific cca. 150 – 200 g/mp.
- Timp deschis cca. 4 min.
- Umiditatea lemnului ideala 8 – 12 %
- Presiunea de presare 0,3 – 0,6 N/ mm²
- Timpul de presare cca. 15 – 30 min.
- Durabilitate la temperaturi - 30 grad.C până la + 80 grad.C.
Timpuri scurte și la + 100 grad.C

Curățirea:

Curățirea mașinii sau a dispozitivelor de aplicare se face **imediat cu KLEIBERIT C820.0.** sau curățător KLEIBERIT PUR 823.

Adezivul întărit nu se mai poate îndepărta decât mecanic.

Modul de prezentare:

cutie carton cu câte 12 cartuse de plastic a 455 gr..

Depozitare:

Se poate depozita la + 20°C cca. 9 luni în ambalaj închis original. A se feri de îngheț și a nu se depozita la o temperatură mai joasă de + 10°C .

Cartușele începute trebuie consumate relativ repede altfel adezivul se întărește.

**SERVICE - UL NOSTRU DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ VĂ
STĂ ORICÂND LA DISPOZIȚIE**