

Adeziv de topire SK 788.7

Adeziv de topire pentru mașini manuale (cu avans lent) de aplicat canturi

Domeniul de utilizare

- lipirea de canturi de ABS, PVC, poliester, hârtie, furnir, rășină melaminată

Avantaje

- temperatură de prelucrare scăzută, începând cu 130 °C
- comportament bun la topire
- timp deschis lung (timpul maxim între aplicarea adezivului și lipirea părților), respectiv capacitate de lipire îndelungată

Proprietățile îmbinării lipite

- rezistență la căldură, circa 70 ° C în funcție de tipul materialului de cant
- rezistență foarte bună la temperaturi joase, circa -20 °C (în funcție de tipul materialului de cant)

Proprietățile adezivului

Baza:	copolimeri EVA
Densitatea:	circa 1,2 g/cm ³
Vâscozitatea Brookfield HBTD	160°C = circa 120000 mPa.s 180° C = circa 65000 mPa.s 200°C= circa 45000 mPa.s
Indice de topire conf. DIN 53735 (MFI 120/1.2)	50 ± 15 g/10 minute
Punctul de înmuiere (inel + bilă)	circa 90° C
Temperatura de aplicare	130 – 190 °C
Forma de livrare:	granulat
Număr/cod culoare	fildeș - 20
Marcare:	fără obligativitate de marcă conf. GeStoffV, (vezi Fișa de siguranță)

Adezivii de topire emană aburi chiar și la respectarea temperaturii prescrise de prelucrare. Apar astfel frecvent mirosuri neplăcute. Dacă temperaturile de prelucrare se depășesc semnificativ pentru o perioadă de timp mai lungă, apare în plus pericolul formării de produse de descompunere toxice. Din acest motiv se vor lua măsuri de eliminare a aburilor, de. ex. printr-o aspirație adecvată.

Prelucrare

Materialul portant (suport) pentru aplicarea de canturi trebuie să fie prelucrat anterior la unghiuri drepte precise, și trebuie să fie curățate de praf. Plăcile și materialul de canturi se vor climatiza la temperatura ambiantă.

Umiditatea lemnului 8 – 10%

Temperatura ambientală nu trebuie să fie mai mică de 18 °C; a se evita curentul de aer.

Viteza de avans: **începând cu 5 m/min**

Curățarea

Instalațiile de lucru pot fi curățate cu soluție de curățat KLEIBERIT 827.0

Forma de prezentare

KLEIBERIT SK 788.7: 25 kg net
sac

KLEIBERIT soluție de curățat 827.0:

Canistră de tablă 4,5 kg net

Depozitare

KLEIBERIT SK 788.7 se poate depozita circa 2 ani.

A se depozita la loc uscat și răcoros.

