

Întăritor 870.0

Domeniul de utilizare

- componentă de priză pentru adezivii de învelire/acoperire cu diluant KLEIBERIT adezivi industriali 257, 261, 266.1, 269.9.

Proprietățile întăritorului 870.0

Baza:	izocianat
Densitatea:	circa 1,23 g/cm ³
Culoarea	maron închis
Vâscozitatea - Brookfield RVT Sp 2/20 Upm	120 ± 20 mPa.s
Dozare întăritor:	2,5 – 5% în funcție de adezivul industrial
Marcare:	obligativitate de marcare conf. GeStoffV, conține difenil-metan -4,4'- diizocianat (vezi Fișa de protecția muncii)

Forma de prezentare

Cutie cu 12 sticle de câte 1 kg net
Cană de tablă 35 kg net

Depozitare

Întăritorul KLEIBERIT 870.0 se poate depozita în ambalajul original nedesfăcut la 20 °C, timp de circa 12 luni.